

FloorPro ochranná disperzia Extra RM 782

Extra odolná polymérová ochranná vrstva s výborným krytím, príľnavosťou, protišmykovými vlastnosťami a odolnosťou proti oderu, ako aj odolnosťou voči alkoholu a dezinfekčným prostriedkom.

Hodnota pH 8.6
Koncentrát



Made in Germany



Vlastnosti

- Pre optimálne zachovanie hodnoty podlahovej krytiny
- Vysoká hospodárnosť vďaka rýchlemu použitiu a dlhým intervalom ošetrovania
- Extra vysoká krycia sila pri 1-2 vrstvách vďaka veľmi vysokému podielu pevných častíc
- Vysoká krycia sila aj na savých a starých, zoderatých podlahách
- Veľmi krátka doba schnutia
- Maximálna odolnosť voči oderu a nárazom, vysoká ochrana proti šmuhám (napr. od opätkov)
- Zýšená odolnosť voči alkoholovým a dezinfekčným prostriedkom
- Vynikajúce príľnutie na podlahovú krytinu
- Vhodný na silno namáhané a vysoko frekventované plochy (napr. dielne alebo priemyselné podniky, nemocnice, školy)
- Protišmykový účinok podľa DIN 51131 a DIN EN 13893 (v závislosti od podlahovej krytiny)
- Veľmi dobre sa leští
- Vhodný pre športové a viacúčelové haly. Protišmykový účinok podľa normy DIN V 18032-2:2001-04 (v závislosti od podlahovej krytiny)

Možnosti nanášania

- ručne
- Jednokútčové stroje

Oblasti aplikácie

Upratovanie budov	Starostlivosť o podlahy
Nemocnice, ústavy, lekárske ambulancie	Starostlivosť o podlahy
Priemysel	Starostlivosť o podlahy
Obce	Starostlivosť o podlahy
Maloobchod	Starostlivosť o podlahy
Hotely, gastronómia, catering	Starostlivosť o podlahy

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
5 l	2 Kus(y)	6.295-816.0

Použitie

Ochranná vrstva

- Povrch nesmie obsahovať zvyšky ošetrojúceho prostriedku ani nečistoty (hodnota pH 7-8,5). Povrch musí byť suchý.
- Kanister nakloňte a jemne pretraste
- Produkt neriedte ani nemiešajte s inými prostriedkami.
- Nanášané množstvo závisí od savosti a využitia podlahy: 1. vrstva: cca 25 - 45 ml/m², 2. vrstva: cca 20 - 30 ml/m². Výdatnosť v závislosti od nanášaného množstva.
- Produkt rýchlo rozotrite pomocou plochého alebo úzkeho mopu rovnomerne v tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekrývali (mokrú do mokrého).
- Zabezpečte úplné vyschnutie medzi jednotlivými vrstvami (cca 30 minút v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty).
- V prípade potreby postup opakujte (odporúčame 1-2 vrstvy). Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy priečne oproti predchádzajúcej vrstve.
- Po úplnom zaschnutí (cca 3 hodiny) je podlaha pochádzna.
- Po cca 24 hodinách je možné ochrannú vrstvu zaťažiť.
- Úplné vytvrdnutie nastáva po cca 14 dňoch.

Spôsob aplikácie

- Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu.
- Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
- Pri podlahách s povrchovou úpravou z výroby vykonajte test prínavosti.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote od 5 do 30 °C.
- Zvyšky produktu nevracajte späť do kanistra.
- Kanister uzatvorte.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
- Rýchly začiatok
- Posudok FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).
- Posudok bezpečnosti nášľapu podľa DIN 51131 a DIN EN 13893
- Posudok bezpečnosti podľa DIN V 18032-2:2001-04

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Ochranná vrstva	neriedený	15 - 25 m ²