

## FloorPro ošetrovacia disperzia RM 784

Polymérová disperzia na prvotné ošetrovanie, priebežné ošetrovanie a udržiavacie ošetrovanie podlahových krytín. Vytvára protišmykový film, ktorý zabraňuje usadzovaniu špiny a je odolný voči oderu.

**Hodnota pH 7.6**

Koncentrát



Made in Germany



### Vlastnosti

- Vytvára hodvábné matný lesk
- Vysoká krycia sila dokonca už pri 2 vrstvách
- Veľmi krátka doba schnutia
- Silno odpuďzuje špinu
- Odolnosť voči stieraniu vďaka silnej odolnosti voči čistiacim prostriedkom
- Výrazne vyšší plošný výkon pri udržiavacom čistení
- Jednoduchá čiastková sanácia, napr. vychodené cestičky, stojné plochy alebo odery po stoličkách
- Môže sa použiť aj na sanáciu (sprejový čistič, sanácia stieraním) a udržiavacie ošetrovanie (ošetrovanie stieraním)
- Hodí sa na suchú sanáciu ošetrojúceho filmu
- Vynikajúce vlastnosti
- Veľmi dobre sa leští
- Protišmykový účinok podľa DIN 51131 a DIN EN 13893 (v závislosti od podlahovej krytiny)

### Možnosti nanášania

- ručne
- Stroje na nástrek
- Jednokotúčové stroje

### Oblasti aplikácie

<b>Upratovanie budov</b>	Starostlivosť o podlahy
<b>Obce</b>	Starostlivosť o podlahy
<b>Hotely, gastronómia, catering</b>	Starostlivosť o podlahy
<b>Nemocnice, ústavy, lekárske ambulancie</b>	Starostlivosť o podlahy
<b>Maloobchod</b>	Starostlivosť o podlahy

### Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
5 l	2 Kus(y)	6.295-817.0

## Použitie

### Ochranná vrstva

- Povrch nesmie obsahovať zvyšky ošetrojúceho prostriedku ani nečistoty (hodnota pH 7-8,5). Povrch musí byť suchý.
- Produkt neriedte ani nemiešajte s inými prostriedkami.
- Nanášané množstvo v závislosti od savosti a využitia podlahy: 1. vrstva: cca 20 - 40 ml/m<sup>2</sup>, 2. vrstva: cca 15 - 25 ml/m<sup>2</sup>. Výdatnosť závisí od nanášaného množstva.
- Produkt rýchlo rozotrite pomocou plochého alebo úzkeho mopu rovnomerne v tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekrývali (mokrú do mokrého).
- Zabezpečte úplné vyschnutie medzi jednotlivými vrstvami (cca 20 minút v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty).
- V prípade potreby postup opakujte (odporúčame 2 vrstvy) Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy priečne oproti predchádzajúcej vrstve.
- Po úplnom zaschnutí (cca 3 hodiny) je podlaha pochádzna.
- Po cca 24 hodinách je možné ochrannú vrstvu zatažiť.
- Úplné vytvrdnutie nastáva po cca 14 dňoch.

### Sprejový čistič

- Na povrchu sa nesmie nachádzať špina.
- Produkt rozriedte v závislosti od poškodenia ošetrojúceho filmu.
- Roztok na ošetrovanú plochu nastriekajte.
- Povrch okamžite vyleštite strojom.

### Sanácia stieraním

- Na povrchu sa nesmie nachádzať špina.
- Produkt rozriedte v závislosti od poškodenia ošetrojúceho filmu.
- Ošetrojúci roztok naneste na sanovanú plochu po častiach pomocou plochého alebo úzkeho mopu. Produkt pritom rýchlo rozotrite rovnomerne v tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekrývali (mokrú do mokrého).
- Zabezpečte úplné vyschnutie (cca 20 minút v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty).
- Postup prípadne zopakujte.
- Po úplnom vyschnutí prípadne vyleštite pomocou jednodotúčového stroja (alternatíva).

### Prostriedok na denné stieranie

- Na povrchu sa nesmie nachádzať špina.
- Produkt rozriedte v závislosti od želaných intenzity ošetrovania.
- Povrch ošetrte manuálnym stieraním.

## Spôsob aplikácie

- Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu.
- Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
- Pri podlahách s povrchovou úpravou z výroby vykonajte test prínavosti.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote od 5 do 30 °C.
- Zvyšky produktu nevracajte späť do kanistra.
- Kanister uzatvorte.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.

## Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
- Rýchly začiatok
- Posudok bezpečnosti nášlapu podľa DIN 51131 a DIN EN 13893
- Posudok FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).

## Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Ochranná vrstva	neriedený	20 - 30 m <sup>2</sup>
1000 ml	Sprejový čistič	20 - 30 %	120 - 300 m <sup>2</sup>
1000 ml	Sanácia stieraním	30 - 50 %	100 - 200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Prostriedok na denné stieranie	1 - 3 %	1000 - 6000 m <sup>2</sup>